



PRODOTTO: ELIGUARD

CODICE: 04236

Aggiorn.: 18.12.08

DESCRIZIONE:	Antivegetativa			
COLORE::	Bianco .030, nero .300, grigio Volvo Penta .065			
TIPO:	Antivegetativa senza ossido di rame			
USO RACCOMANDATO:	Eliche, flaps, piedi poppieri e ogni lega/metallo in genere			
RAPPORTO BASE/CATALIZZATORE(VOL.):				
POT LIFE:				
PESO SPECIFICO:	1,22 ± 0,02 Kg/Lt			
SOLIDI PER VOLUME:	31% ± 2%			
RESA PER MANO: (A 50 MICRON SECCHI)	Teorica: 7,5 m ² /lt	Pratica: 6,5 ÷ 6 m ² /lt (Fattore perdita: 13% - 20%)		
SPESSORE PER MANO:	Film bagnato: 130 Micron	Film secco: 40 Micron		
TEMPO RICOPERTURA:	Minimo: 12 h.	Massimo: 2 Mesi (In relazione alle condizioni atmosferiche)		
TEMPO VARO:	Minimo: 24 h.	Massimo: 6 Mesi		
TABELLA ESSICAZIONE: (PER 50 MICRON SECCHI)	Temperatura	5°	20°	30°
	Superficie asciutta (al tatto)	6 h	2 h	1 h
	Film duro (evapor. completa)	12 h	5 h	3 h
METODO DI APPLICAZIONE:	Pennello			
APPLICAZIONE AIR SPRAY:	Diametro ugello:	Pressione	Diluiz.	
APPLICAZIONE AIRLESS:	Diametro ugello:	Pressione uscita		
CONDIZIONI APPLICAZIONE:	5°- 35°C.(15°- 25° C. a spruzzo)- max umidità: 85%,no vento, polvere, pioggia			
DILUENTE:	110 . Per pennello, rullo max 3%. Preferibilmente solo su 1a mano			
TEMP. INFIAMMABILITA':	30°C.			
AVVISO:	Tutti i tempi sono calcolati alla temperatura di 20°C e quindi cambiano con la variazione di temperatura secondo questa regola: per ogni variazione di circa 10°C i tempi raddoppiano o si dimezzano			



PRODOTTO: **ELIGUARD**

CICLI DI PITTURAZIONE

Preparazione (supporto nuovo o vecchio riportato a nuovo)

**Eliche/assi/
metalli
in genere:**

Sgrassaggio meticoloso e pulizia da ogni tipo di grasso, olio e materiale sporco tramite carteggiatura.

Forte carteggiatura ad incrocio per ottenere la rugosità di aggrappaggio. Non toccare con le mani unte. La preparazione nel caso delle eliche, assi è la parte più importante del ciclo a causa della scarsa aderenza su questi supporti. La ricopertura del primer deve essere immediata dopo la preparazione. (al limite sarebbe meglio preparare e ricoprire con primer pala per pala).

Primer/Fondi

Ogni supporto: Applicare 1 mano (senza grosso spessore) di Eliguard Primer sia sulla superficie delle pale dell'elica che sul loro bordo.

Finiture

Ogni supporto: Applicare 2 mani piene di **Eliguard** (80 Micron) e attendere che sia completamente asciutto (2 giorni).

Manutenzione (supporti già pitturati)

L'unica manutenzione consigliata è quella di rimuovere la vecchia pittura e ricominciare come da supporto nuovo.

Condizioni di applicazione

Compatibilità: "Eliguard" è compatibile con antivegetative senza ossido di rame.

Attenzione: Mescolare bene prima e durante l'applicazione • Visto che I tempi indicati nella scheda variano con la temperatura per ridurre errori applicare 1 mano al giorno e varare dopo 2 giorni • Il successo dipende moltissimo dalla validità della preparazione. Applicare il primer immediatamente dopo la preparazione senza toccare le pale con le mani o stracci unti.